


**Eucatex Seladora Extra Para Madeira**

Indicada para selar e uniformizar superfícies novas de madeira em geral, tais como portas, janelas, móveis, gabinetes, além de aglomerados e compensados em ambientes internos. É um produto de fácil aplicação, boa cobertura dos poros e de fácil lixamento.

**COMPOSIÇÃO**

A base de nitrocelulose, resinas sintéticas, hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, cetonas, éster e acetatos. Não contém benzeno e metais pesados.

<b>APLICAÇÃO</b>	
<b>ACABAMENTO</b>	Não Classificado
<b>CORES</b>	Incolor
<b>FERRAMENTAS</b>	Rolo de espuma, Pincel, boneca e Pistola. Para Pistola utilizar pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm <sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol <sup>2</sup> .
<b>DILUIÇÃO ( com Eucatex thinner 9800 para nitrocelulose )</b>	30% para Rolo de espuma, Pincel, boneca . Para Pistola diluir 80 %
<b>DEMÃOS</b>	De 1 a 2 , com intervalos de 1 h entre demãos.
<b>SECAGEM</b>	Ao toque: 15 minutos Final: 2 horas
<b>RENDIMENTO/DEMÃO</b>	Galão 1/4 - (900ml): até 8 m <sup>2</sup> Galão (3,6L): até 32 m <sup>2</sup> Lata (18L): até 160 m <sup>2</sup>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	ABNT NBR 11702
<b>TIPO</b>	4.1.1.6
<b>PRAZO DE VALIDADE</b>	2 anos

**Eucatex Seladora Extra para Madeira**
**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

<b>SUPERFÍCIES QUE APRESENTAM BRILHO</b>	Deverão receber lixamento até o completo fosqueamento antes de ser iniciada a aplicação.
<b>SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA</b>	Devem ser tratadas com solução de água e detergente neutro. Feito o tratamento, enxaguar bem, aguardar a secagem e aplicar o produto.
<b>MADEIRAS NOVAS E NÃO SECAS</b>	Deverão receber sucessivas aplicações de thinner até completa eliminação da resina natural da madeira, que pode causar danos à pintura.
<b>MADEIRAS NOVAS SECAS</b>	Lixar a superfície para eliminar farpas, remover os resíduos do lixamento.
<b>REPINTURA</b>	Caso já tenha sido aplicado Esmalte sintético ou um Verniz convencional na madeira em que se aplicará este produto, deve-se proceder à remoção total destes e seguir com nova aplicação.

**RECOMENDAÇÕES**

1. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade superior a 90%.

2. Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto.
3. A utilização de outros produtos nos processos de pintura pode afetar a qualidade do resultado final.
4. Contaminações na superfície podem retardar a secagem do produto.
5. O contato deste produto com água (umidade) mesmo após a secagem, pode provocar esbranquiçamento da película.
6. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 12/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54  
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)

